



Scheda Tecnica:

VERNICE NERA

Codice: 0040	Sigla: ST40	Revisione: 3	Data: 06/03/20
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Protettivo anticorrosivo a base di bitume ossidato per manufatti metallici.

Confezioni: Latte da 20 Kg, 4 e 0.75 LT.

Specifiche Tecniche:

Aspetto: Liquido nero

Contenuto in solidi: 52 +/- 2%

Flash point: <21°C

Punto di rammollimento °C: 100-110

Punto di rottura (FRAASS): -8°C

Indice di penetrazione: 3

Duttilità a 25 °C min. cm: 2

Volatilità a 163°C % in peso: 0.2

Densità a 25°C: 1.14 +/- 0.2 Kg/lit

Solubilità in CS₂ min % in peso: 99.5

COV: 471 g/litro

Essiccazione:

Fuori polvere: 10 - 20 minuti;

Al tatto: 80 - 120 minuti;

In profondità: 12 ore.

Impieghi e Informazioni Utili:

Strato di imprimitura di manufatti porosi (es. legno, strutture murarie, ecc.), che agevola la successiva adesione di manti impermeabilizzanti.

E' necessaria un'accurata pulizia delle superfici da trattare con asportazione delle parti non aderenti.

Pronta all'uso.

Può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Non applicare su superfici umide o bagnate.

Utilizzabile anche per immersione.

Conservare in luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata.

Il prodotto risulta stabile 12 mesi nell'imballo originale.

Per una eventuale diluizione (max 10 %) e la pulizia degli attrezzi si consiglia l'utilizzo del diluente sintetico universale SYNTEK S.

Resa teorica (spessore film secco 50 µm): 10 m²/lt.

La resa effettivamente riscontrata può variare sensibilmente in funzione della porosità del supporto e del sistema applicativo impiegato.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.

