



## *Fiche technique :*

# **AKRIL NORMAL**

|                    |                   |                     |                          |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Code :</b> 0016 | <b>Réf.:</b> ST16 | <b>Révision :</b> 3 | <b>Date :</b> 16/07/2020 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|

### **Caractéristiques du produit :**

Diluant pour les émaux à base de résine acrylique et uréthane, avec séchage à l'air libre et au four. Le pourcentage élevé d'acétates utilisés confère au produit une agréable odeur de fruit.

**Formats :** Bidons de 200 litres, Pots de 25, 5 et 1 litres.

### **Caractéristiques techniques :**

| CARACTÉRISTIQUE        | UM                 | VALEUR | MÉTHODE            | TOLÉRANCE |
|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|
| État physique          | Liquide            |        | Visuelle           | //        |
| Couleur                | Claire, incolore   |        | Visuelle           | //        |
| Densité à 20°C         | Kg/dm <sup>3</sup> | 0,880  | Met. Int. ISTR. 44 | ± 0,005   |
| Teneur en eau          | %                  | 0,3    | Met. Int. ISTR. 48 | Maximum   |
| Point d'inflammabilité | °C                 | < 0    | Met. Int. ISTR. 53 | Typique   |

### **Utilisations et informations utiles :**

Produit de haute qualité à base de matières premières pures, spécifique pour les peintures de carrosserie acryliques et uréthaniques, composé d'une couche de base à pigments métalliques et d'une couche de finition transparente et brillante. La succession dans l'application des couches est facilitée par la rapidité d'évaporation, qui permet un séchage soit à l'air, soit au four à température moyenne, avec exaltation dans les deux cas de l'effet de profondeur du brillant. Il est également utilisé dans la dilution des peintures pastel lorsqu'un séchage rapide est requis ou pour effectuer de simples retouches.

Sans chlorure.

*Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.*