



Fiche technique :

FIXATIF MURAL

Code : 0054	Réf.: ST54	Révision : 3	Date : 16/07/2010
--------------------	-------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

Peinture à la Pliolite® pour imprégnation de surface, monocomposant, à séchage physique.
Produit pour les murs neufs et anciens, applicable à l'extérieur et à l'intérieur.

Formats : Bidons de 20 litres, Pot de 5 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Fluide		Visuelle	//
Aspect	Jaunâtre mat		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,820	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Indice de réfraction 20°C	IR	1,453	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005
Résidu sec : à 120°C	%	12	Met. Int. ISTR. 45	± 1
Viscosité Gobelet Ford n. 2 à 20 °C	Sec.	29	ASTM D 1200	± 2

Utilisations et informations utiles :

Il est adapté comme primaire pour les enduits de ciment, les enduits à la chaux et les enduits peints, le béton armé, le béton, le fibrociment et le placoplâtre.

Agent de consolidation pour les supports muraux anciens ou peints avec des peintures non lavables.

MURS NEUFS

Il uniformise l'absorption de la peinture ultérieure et élimine le problème des agents de démoulage sur le béton armé et le béton.

MURS ANCIENS PEINTS AVEC DES PEINTURES NON LAVABLES

Grâce à son pouvoir mouillant, il pénètre en profondeur et consolide l'enduit.

MURS EXTÉRIEURS NEUFS ET ANCIENS

Il empêche la migration des sels de calcium de l'enduit vers l'extérieur car il est imperméable à la vapeur d'eau.

Le produit peut être appliqué au pinceau ou au rouleau de laine à poils courts une température comprise entre 5 °C et 40 °C et avec une humidité relative ambiante maximale de 80 %.

Les murs anciens doivent être brossés à la main avant l'application du produit, en éliminant soigneusement toute peinture écaillée.

Les murs neufs ne nécessitent pas de préparation.

Le produit est prêt à l'emploi et doit être agité avant l'application.

Le rendement du produit (application d'une couche) est d'environ 8-10 m²/l, en fonction de l'absorption du support.

Le produit sèche complètement en 3 à 5 heures selon les conditions ambiantes.

Le produit peut être recouvert avec toutes les peintures et émaux à base d'eau.

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils).

<i>Produit</i>	<i>Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06</i>
Primaires de fixation	750 (BS)

Teneur en COV du produit prêt à l'emploi : Max. 722 g/L à 20 °C.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.