



Fiche technique :

LINUM CUIT

huile de lin cuite

Code : 2F34	Réf.: ST2F34	Révision : 0	Date : 16/10/2019
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

Huile obtenue par pressage de graines de lin avec ajout de sels organiques siccatifs et ensuite cuits au four.

Produit riche en triglycérides des acides linoléique et linolénique.

Formats : Pots de 5 et 1 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UM	VALEUR
État physique		Liquide huileux	
Couleur Gardner	DIN ISO 4630	--	9-13
Point d'inflammabilité		°C	313-315
Point d'ébullition			N.D.
Intervalle de distillation			N.D.
Résidu d'évaporation			N.D.
Acidité	DIN 53402	mgKOH/g	8
Solubilité dans l'eau			Insoluble
Cendres	DIN 55934	%	0.15 max
Viscosité à 20°C	DIN 53015	dPas	0,7- 1
Densité à 20°C	DIN 51757	g/ml	0 928– 0 950
Indice de saponification	DIN 53401	mgKOH/g	185 -200

Utilisations et informations utiles :

C'est un protecteur très ancien du bois contre les vers, les moisissures et les bactéries, qui l'imprègne et le protège de l'humidité et des polluants atmosphériques.

En séchant à l'air libre, le produit subit un phénomène de polymérisation qui le transforme en un film solide, compact et élastique, caractéristique des peintures dites à l'huile.

Le produit doit être appliqué au pinceau (plusieurs couches en fonction de la porosité du bois).

Temps de séchage : 14 à 30 heures selon les conditions ambiantes d'humidité et de température.

ATTENTION : Les chiffons, le papier ou la sciure de bois imbibés d'huile de lin peuvent s'enflammer spontanément.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.