



Fiche technique :

PEINTURE NOIRE

Code : 0040	Réf.: ST40	Révision : 3	Date : 06/03/2020
-------------	------------	--------------	-------------------

Caractéristiques du produit :

Revêtement protecteur anticorrosion à base de bitume oxydé pour les objets métalliques.

Formats : Pots de 20 kg, 4 et 0,75 litres.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide noir

Teneur en solides : 52 +/- 2%

Point d'éclair : <21°C

Point de ramollissement °C : 100-110

Point de rupture (FRAASS) : -8°C

Indice de pénétration : 3

Ductilité à 25 °C min : 2

Volatilité à 163 °C % en poids 0,2

Densité à 25°C : 1.14 +/- 0.2 Kg/l

Solubilité dans CS₂ min % en poids : 99,5

COV: 471 g/litre

Séchage :

Hors poussière : 10-20 minutes ;

Au toucher : 80-120 minutes ;

En profondeur : 12 heures.

Utilisations et informations utiles :

Couche de fond pour les objets poreux (bois, structures en maçonnerie, etc.), qui facilite l'adhésion ultérieure des couches imperméables.

Un nettoyage soigneux des surfaces à traiter avec élimination des parties non adhérentes est nécessaire.

Prêt à l'emploi.

Il peut être utilisé au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou mouillées.

Il peut également être utilisé par immersion.

Conserver dans un endroit frais et sec et dans une boîte bien fermée.

Le produit est stable 12 mois dans son emballage d'origine.

Pour une éventuelle dilution (max. 10%) et le nettoyage des outils, nous recommandons l'utilisation du diluant synthétique universel SYNTEK S.

Rendement théorique (épaisseur du film sec 50 µm) : 10 m²/litre.

Le rendement effectivement obtenu peut varier considérablement en fonction de la porosité du substrat et du système d'application utilisé.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.